

P242

GÄNGLÅSNING - MEDIUM



P242 är ett medellåsande gänglåsningemedel. Ger en snabb låsning och tätning av t.ex. bultförband. P242 är vibrationssäker, demonteringsbar och står för ca 80% av behoven för låsning. Applicerade delar går lätt när limmet fungerar som ett smörjmedel. Den tixotropiska vidhäftningen varken rinner eller droppar vid montering. P242 är miljö- samt användarvänligt. Ej klassificerad (CLP).

APPLIKATIONER

P242 Gänglåsning ersätter låsbrickor och låsmuttrar. Låser och tätar skruvar, bultar och mutter upp till M36.

Typiska bultförband för: Maskinverktyg · Växellådor · Lagerhus · Hydrauliska bultförband · Transportörer · Byggtrustning

EGENSKAPER

- Universell låsning och tätning
- Medellåsande
- Vibrationssäker
- Demonteringsbar
- Fungerar som ett smörjmedel vid montering
- Färgkodad blå

INSTRUKTION

1. Rengör och torka ytorna som ska limmas, använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring.
2. Applicera limmet på gängorna och montera delar.
3. Fixeringstid 15 minuter för hanterbar styrka.
4. Vid bruk av aktivator skall det appliceras först och torka.

BEHOV AV P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR

- Om materialet är inaktivt / passivt som t.ex. plast och rostfritt
- Vid behov av snabbare härdningshastighet
- Rekommenderas vid montering under +15°C

FÖRVARING

+5°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ & ANVÄNDARVÄNLIG

Produkten är inte klassad som skadlig för miljö och användare. Ej klassificerad enligt CLP, se säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING

P242 Flaska 50 ml · P242C Förpackad flaska 50 ml.

Leverantör:

Payback AB Företagsvägen 3 SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-207 00 sweden@payback.se · www.payback.se

TEKNISK INFORMATION

Kemisk typ	Dimetakrylat
Härdningstyp	Anaerob
Färg	Blå
Styrka	Medium
Viskositet - 25°C	1200 cps tixotropisk
Max gängstorlek	M80
Flampunkt	>80°C
Vikt	1,06
Temperaturområde	-55°C till +150°C

HÄRDNINGSPRESTANDA

Fixering med aktivator	< 5 min. vid 20°C
Fixering utan aktivator	< 20 min. vid 20°C
Helt härdad	24 timmar
Brotthållfasthet	16 Nm
Lossbrytningsmoment DIN 54454	22 Nm
Rådande hållfasthet DIN 54454	8 Nm till 15 Nm
Aktivator/snabbhärdare	P7649 Activator



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammanförd och är baserad eller resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något specifikt ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.