

P243

GÄNGLÅSNING - OLJETOLERANT

P243 är ett oljetolerant gänglåsningsmedel för låsning och tätning av bultförband, pinnbultar, skruvar och muttrar vid t.ex. vibrationer. Kan appliceras direkt på metalldelar med mindre oljefilm av t.ex. maskin- och industrioljor samt skärvätskor.

APPLIKATIONER

P243 Gänglåsning ersätter låsbrickor och låsmuttrar. Konstruerat för direkt applicering på gängor med en eventuell oljefilm, eller där omgivningen kan utsätta applikationen för olja.

EGENSKAPER

- Universell låsning och tätning
- Medellåsande
- Demonteringsbar
- Vibrationssäker
- Oljeresistent
- Rengjorda gängor klarar hållfasthet upp till 12 Nm
- Oljiga gängor klarar hållfasthet mellan 8-10 N.m, beroende på oljetyp och oljefilmstjocklek

INSTRUKTION

1. Om möjligt avlägsna lager av fett eller smuts.
2. Applicera limmet på gängorna och montera delar.
3. Fixeringstid 15 minuter för hanterbar styrka.
4. Arbetsstyrka uppnås efter ca 1 timme.
5. Vid bruk av aktivator skall det appliceras först och torka.

BEHOV AV P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR

- Om materialet är inaktivt / passivt som t.ex. plast och rostfritt
- Vid behov av snabbare härdningshastighet
- Rekommenderas vid montering under +15°C

FÖRVARING

Förvaringstemperatur +5°C till +25°C.
Optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ

Mer information se säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING

P243 Flaska 50 ml · P243C Förpackad flaska 50 ml.

Leverantör:

Payback AB Företagsvägen 3 SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-207 00 sweden@payback.se · www.payback.se

TEKNISK INFORMATION

Kemisk typ	Mod Metacrylat
Härdningstyp	Anaerob
Färg	Blå
Styrka	Medium
Viskositet - Brookfield Sp3@ 20rpm @ 25°C	1800 cps Tixotropisk
Spaltfyllnad	0,1 mm
Flampunkt	> 85°C
Vikt	1,04
Temperaturområde	-55°C till +180°C

HÄRDNINGSPRESTANDA

Fixering med aktivator	< 5 min. vid 20°C
Fixering utan aktivator	< 15 min. vid 20°C
Full härdningstid	24 timmar
Typisk brotthållfasthet	20 Nm
Rådande hållfasthet	8 -10 Nm
Aktivator/snabbhärdare	P7649 Activator



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammanförd och är baserad eller resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något specifikt ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.